

<< [menu principale](#)**Arconvert S.p.A.**

Sede legale: Strada del Linfano, 12 38062 Arco (TN) Italia

Tel. +39-0464-584444 r.a. Fax +39-0464-531291

Fax Uffici Commerciali +39-0464-532024

Cap. So. Euro 4.000.000 interamente versato

Partita IVA 01192310223 VAT Code IT 01192310223

Codice Fiscale e Registro Imprese 01077840682 N.Mecc. TN 007450

info@arconvert.com www.arconvert.com

SCHEMA TECNICA**Costruzione autoadesiva:**

Frontale: PAT BR 80

Adesivo: RE 31

Supporto: GLAR 63

| Codice Frontale: | | PAT BR 80 | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|------------------------|
| Descrizione : | | Carta bianca senza legno monopatinata lucida. | | | | | |
| Applicazione : | | Carta ad elevatissimo grado di lucido superficiale. Ideale per stampe multicolore dove un'eccezionale definizione ed un elevato grado di dettaglio dell'immagine sono richiesti. | | | | | |
| Dati tecnici | Grammatura | Spessore | Bianco | Opacità | Lucido | Carico di rottura MD-CD | Allungamento a rottura |
| | g/m2 | micron | % | % | % | Kg/15 mm | % |
| | 80 | 64 | 93 | 89 | 86 | 7-4,1 | |

| Codice Adesivo: | | RE 31 | | | | |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| Descrizione : | | Adesivo removibile acrilico modificato in emulsione acquosa. | | | | |
| Applicazione : | | Adesivo per etichette in carta per usi generali. Buone doti di adesività e rimovibilità su gran parte delle superfici. Il grado di rimovibilità è in funzione della superficie e modalità di applicazione. Raccomandati test preliminari di applicazione. Approvato per il contatto indiretto sui prodotti alimentari e per la sicurezza del giocattolo. | | | | |
| Dati tecnici | Tack | Coesione (minima) | Temperatura di applicazione | Temperatura di esercizio (minima) | Temperatura di esercizio (massima) | |
| | g/25 mm | ore | ° C | ° C | ° C | |
| | 300 | 0,5 | + 5 | -10 | + 80 | |

| Codice Supporto: | | GLAR 63 | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|------------------------------|
| Descrizione: | | Carta glassine supercalandrata monosiliconata, colore: larice. | | | | |
| Applicazione: | | Protettivo per il settore dell'applicazione automatica dell'etichetta. Particolarmente adatto per la dispensazione con fotocellula. | | | | |
| Dati tecnici | Grammatura | Spessore | Opacità | Trasparenza | Carico di rottura | Allungamento a rottura MD-CD |
| | g/m2 | micron | % | % | N/15mm | % |
| | 60 | 54 | | 56 | 80-40 | |

Data: 18/04/2002

scheda n° NIT 90

Revisione: 4

Responsabile C.Q.:
Ing. Sabrina Leoni

Tutte le informazioni e le descrizioni relative ai prodotti Arconvert sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili, ma non costituiscono garanzia. Considerati l'ampliamento ed il continuo sviluppo dei campi di applicazione dei prodotti autoadesivi Arconvert, l'utilizzatore deve verificare attentamente l'idoneità del prodotto all'applicazione specifica assumendosi tutti i rischi ad essa legati. Nessun venditore, agente o rappresentante è autorizzato a rilasciare garanzie o informazioni al di fuori di quelle qui contenute. Questa scheda sostituisce le precedenti e le informazioni qui riportate possono essere modificate senza notifica alcuna.