

ROLL LABEL - POLIESTERI

Data emissione : 26/03/2009
Data ultima modifica : 25/11/2011

00582 RI-COTE 36 PET MATT SILVER AP900 WG90
Frontale

Poliestere metallizzato argento opaco.

Tipo	Poliestere	
Colore e Finitura	Argento opaco	
Peso	50 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	36 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generica su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP900	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-30°C/+120°C	
Coesione	Molto Alta	
Tack	6 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	9 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è conforme alla FDA 175.105.

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	90 g/m ² ±10%	ISO 536
Spessore	77 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Etichette contenenti dati variabili come numerazioni progressive, codici a barre e etichette di identificazione, per apparecchiature industriali o domestiche.

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV e serigrafia UV. Metodi di sovrastampa: stampa ad aghi, macchine per scrivere, thermal transfer.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti

CONDIZIONI di STOCCAGGIO:

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.